

Ritmo 200 nr7. Cyl area 3,156
S/N: 245400097
Nästa kalibrering: 2027-01

Rörmaterial: PE100, PN 16, SDR11

P=0,15 N/mm²

	63	75	90	110	125	140	160	180	200	Enhet
Rör-ytterdiameter										mm
Svetstemperatur	220°C ±10°C									
Uppmätt släptryck	Adderas till nedan angivna förvärmings- och svetstryck									
Manometertryck (exkl. släptryck)	5	7	10	15	19	24	32	40	49	bar
Förvärmningstid	Tills 1,0mm vulsthöjd	Tills 1,0mm vulsthöjd	Tills 1,5mm vulsthöjd	Tills 1,5mm vulsthöjd	Tills 1,5mm vulsthöjd	Tills 2,0mm vulsthöjd	Tills 2,0mm vulsthöjd	Tills 2,0mm vulsthöjd	Tills 2,0mm vulsthöjd	
Uppvärmningskraft	Noll - rörändarna skall vara i kontakt med värmespegeln									
Uppvärmningstid	00:57	01:08	01:22	01:40	01:54	02:07	02:26	02:44	03:02	min:s
Max omställningstid	5	6	6	7	8	8	9	9	10	s
Max tryckupbyggnadstid	5	6	6	7	8	8	9	10	11	s
Manometertryck (exkl. släptryck)	5	7	10	15	19	24	32	40	49	bar
Kyltid vid 5-15°C omgivande temp.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	min
Kyltid vid 15-25°C omgivande temp.	6	7	9	10	11	13	14	16	17	min
Kyltid vid 25-40°C omgivande temp.	8	9	11	13	15	16	19	21	23	min

Ritmo 200 nr7. Cyl area 3,156
S/N: 245400097
Nästa kalibrering: 2027-01

Rörmaterial: PE100, PN 10, SDR17

P=0,15 N/mm²

	63	75	90	110	125	140	160	180	200	Enhet
Rör-ytterdiameter										mm
Svetstemperatur	220°C ±10°C									
Uppmätt släptryck	Adderas till nedan angivna förvärmings- och svetstryck									
Manometertryck (exkl. släptryck)	3	5	7	10	13	16	21	27	33	bar
Förvärmningstid	Tills 0,5mm vulsthöjd	Tills 0,5mm vulsthöjd	Tills 1,0mm vulsthöjd	Tills 1,0mm vulsthöjd	Tills 1,5mm vulsthöjd	Tills 1,5mm vulsthöjd	Tills 1,5mm vulsthöjd	Tills 1,5mm vulsthöjd	Tills 1,5mm vulsthöjd	
Uppvärmningskraft	Noll - rörändarna skall vara i kontakt med värmespegeln									
Uppvärmningstid	00:37	00:45	00:54	01:06	01:14	01:23	01:35	01:47	01:59	min:s
Max omställningstid	4	5	5	6	6	7	7	7	8	s
Max tryckupbyggnadstid	4	5	5	6	6	7	7	7	8	s
Manometertryck (exkl. släptryck)	3	5	7	10	13	16	21	27	33	bar
Kyltid vid 5-15°C omgivande temp.	3	4	5	6	6	7	8	9	9	min
Kyltid vid 15-25°C omgivande temp.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	min
Kyltid vid 25-40°C omgivande temp.	5	7	8	9	10	11	13	14	15	min